



Skice prikazujejo strjevanje taline okoli kristalne kali (a) se nabirajo novi in novi kristali, ki rastejo postopoma (b, c,d,e) dokler ne zadenejo ob drugo skupino kristalov – nastane zrno (f)

Včasih podajamo volumsko razmerje, npr. 75 vol. % kovine A in 25 vol. % kovine B, pove, da je volumen zlitine sestavljen in $\frac{3}{4}$ volumna kovine A in $\frac{1}{4}$ volumna kovine B.