


Protimikrobna apretura



Smer študija:

Načrtovanje tekstilij in oblačil, 3. letnik

Mentorica:

izr. prof. dr. Barbara Simončič

Avtorici:

N. T.

M. V.

Uvod

- Tekstilije iz naravnih vlaken izpostavljene razvoju mikroorganizmov → nevarnost za zdravje
- Kvarterne amonijeve soli (QAS)
 - učinkujejo na celično membrano in DNA bakterijskih molekul
 - aktivne snovi postopno sproščajo v okolico → izguba antibakterijskih lastnosti
- Tehnologija sol-gel z uporabo sol prekurzorjev
 - vsebujejo QAS in hidrofobne skupine (pomembne za omejevanje sproščanja aktivne snovi v okolico)



Uvod

- ionske srebrove spojine
 - Niso niti toksične niti karcinogene
- sol-gel metoda pri končni obdelavi
 - Zagotovi trajnost antimikrobnih lastnosti z zadostnim fiksiranjem srebrovih ionov v tekstiliji
 - Prednosti: običajni pogoji obdelave, hitrost, nepoškodovanost substrata
 - Slabost: uporaba dragih alkoksilanskih prekurzorjev
→ alternativa vodno steklo




Uvod

- Vključevanje hidrofobnih molekul - pri končni obdelavi tekstilij
- Ciklodekstrini pri mešanju s polimeri ali manjšimi organskimi hidrofobnimi molekulami oblikujejo komplekse
- Za proizvodnjo pametnih tekstilij in tekstilij s specifičnimi lastnostmi
- Nanostrukture povečajo:
 - antibakterijske lastnosti (nano-Ag prevleka),
 - vodooodbojnost,
 - odpornost na umazanijo (nano-TiO₂/nano-ZnO prevleke),
 - antistatičnost



Eksperimentalni del

- Kvarterne amonijeve soli – protimikrobno sredstvo pri impregniranju Co (TEOS)
- Sol = HCl + etanol + TEOS + QAS
- Postopek apretiranja:
 1. Co vzorce (10x10 cm) potopili za 30 s v sol
 2. Sušenje 20 min na 80°C
 3. Kondenzacija



Eksperimentalni del

- Po pranju določili protimikrobno učinkovitost, belino, pretržni raztezek, otip, pralno obstojnost, viskoznost
- Protimikrobna učinkovitost ocenjena za:
 - gram-pozitive bakterijo (*S. aureus*)
 - gram-negative bakterijo (*E. coli*)
- Odstotek zmanjšanja bakterij:

$$R = (B - A) / B \times 100 [\%]$$

- R odstotek zmanjšanja bakterij
- A število bakterij po 24 urah
- B število bakterij ob času 0



Eksperimentalni del

- Metoda sol-gel
- Sol pripravili s SiO₂, nato tkanino impregnirali z dodatkom AgNO₃
- Tkanina alkalno izkuhana in beljena
- S SEM, spektroskopijo, XRD in XPS raziskovali:
 - koncentracijo Ag,
 - pralno obstojnost,
 - protimikrobnoučinkovitost.



Eksperimentalni del

- **Protimikrobna učinkovitost:**


$$R = [(C - A) / C] \times 100 [\%]$$

- R ... odstotek zmanjšanja bakterij
- A ... število bakterij na apretiranem vzorcu
- C ... število bakterij na neapretiranem vzorcu



Eksperimentalni del

- Obdelava polimerov PFP z nano delci ZnO
- Na beljeno bombažno tkanino nanesli:
 - reaktivni ciklodekstrin (s postopkom cepitve s polimeri)
 - ZnO nanodelce (po pad-dry-cure postopku)
 - potopili v 2% raztopino ZnO
- Preverili:
 - zračno prepustnost, izravnalne kote, pretržno trdnost, pretržni raztezek, protimikrobnou aktivnost, vsebnost N, kemijsko strukturo tkanine s FTIR-om, UV/VIS spekter ZnO, koncentracijo RCD in SEM



REZULTATI IN DISKUSIJA

KVARTERNE AMONIJEVE SOLI

- pri protimikrobnem testu so uporabili tri QAS z različnimi strukturami
- rezultati so pokazali da ni bilo zmanjšanja bakterij na vzorcih
- s povečevanjem pranj se je zmanjševala obstojnost protimikrobne apreture
- najslabša belina je bila na vzorcu z E-Bis soljo
- pretržna trdnost se je povečala v smeri osnove in votka
- togost vzorcev se je z obdelavo povečala in s tem se je poslabšal otip
- ob dodatku HCl v TEOS je viskoznost narasla in ob dodatku vode padla

VODNO STEKLO S SOL-GEL METODO

- pri impregniranju bombažne tkanine z raztopino vodnega stekla so molekule prekurzorja prešle v vlakna
- v notranjosti so ob prisotnosti kisline hidrolizirale v obliko kremenčeve kisline
- med sušenjem so molekule kremenčeve kisline kondenzirale v gel ter se okoli vlaken strdile v obliko mreže
- raziskali so vpliv molarnega razmerja med SiO_2 in Na_2O v vodnem steklu
- rezultati dveh modelov vodnega stekla z različnim molarnim razmerjem med SiO_2 in Na_2O so pokazali enako vsebnost SiO_2 na tkanini
- po prvem pranju se je izpiranje SiO_2 na tkanini povečalo po 5 pranjih pa se je upočasnilo in stabiliziralo

- po obdelavi s silico solmi so tkanino namočili v raztopini srebrovega nitrata
- rezultati so pokazali količino absorbiranega iona, ki se je povečevala s povečanjem časa namakanja
- vzorci obdelani v 5% vodni raztopini vodnega stekla so imeli večjo koncentracijo srebrovih ionov, kot pa vzorci obdelani v 2% vodni raztopini
- vse tkanine obdelane s srebrom imajo protimikrobno učinkovitost
- odpornost protimikrobne aktivnosti na pranje se je povečevala z večanjem koncentracije AgNO₃
- otip apretirane tkanine je bil bolj grob kot otip neapretirane tkanine

POLIMER PFP S PRISOTNOSTJO NANO DELCEV ZnO

- vsebnost dušika se je večala z naraščanjem koncentracije polimera PFP, ta pa je naraščal s prisotnostjo epiklorohidrina
- večja kot je vrednost izravnalnih kotov, večja je odpornost na mečkavost tkanine
- meritve izravnalnih kotov so bile višje ob prisotnosti PFP in epiklorohidrina, kot pa le pri polimeru PFP
- rezultati pretržne trdnosti so bili ob prisotnosti polimera PFP dobri in so se s prisotnostjo epiklorohidrina poslabševali
- pri pretržnem raztezku so rezultati s prisotnostjo ali odsotnostjo epiklorohidrina poleg polimera PFP ostali isti
- protimikrobna učinkovitost bombažne tkanine je večja v prisotnosti ZnO, ki se ohranja tudi po 20 pranjih
- zračna prepustnost je ob prisotnosti polimera PFP skupaj z nano delci ZnO višja, kot pa skupaj z bulk-ZnO
- ob prisotnosti epiklorohidrina se je prepustnost zmanjševala z odsotnostjo pa se je izboljšala

SEM BOMBAŽNIH VLAKEN



Click to edit Master text style

- Second level
- Third level
 - Fourth level
 - Fifth level




30µm

x1500

◦ Click to edit Master text styles

- Second level
- Third level
 - Fourth level
 - Fifth level




50µm

x1000



UV/VIS RAZTOPINE NANO DELCEV

Click to edit Master text styles




Zaključek

- Kvarterne amonijeve soli so bile pripravljene s sol-gel postopkom s pomočjo katerih je bila dokazana povečana viskoznost solov ob povečanju vrednosti REtOH in pomanjšana viskoznost ob povečanju vrednosti RHCl, s tem so se pokazali boljši rezultati pri obdelanih vzorcih s soli
- Protimikrobnna bombažna tkanina pripravljena z metodo sol-gela na bazi vodnega stekla in raztopine AgNO₃ je nastala z namakanjem bombažne tkanine v raztopini srebrovega nitrata in pokazala odlično protimikrobnno učinkovitost ter obstojnost na pranja

Zaključek

- Rezultati reaktivnih polimerov PFP na bombažnih vlaknih so pokazali, da je protimikrobna aktivnost na bombažni tkanini v prisotnosti PFP skupaj z ZnO nano delci in dodatkom epiklorhidrida odporna tudi na do 20 pranj ob dodatku nano delcev ZnO pa se poveča zračna prepustnost, izboljšajo se trdotne lastnosti in protimikrobne lastnosti obdelanega bombaža tako se pridobi boljša protimikrobna in bolj udobna oblačila





Hvala za vašo pozornost!

Nika in Metka